

OTEX (UNICA ADHESION PRIMER)

speciální barva

POPIS

Plně matná rychleschnoucí základní barva na bázi speciálního pojiva, umožňujícího dobré spojení s problematickými povrchy. Vhodné do exteriéru i interiéru.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dřevo, sklo, obkladačky, sklovláknité povrchy, PVC, hliník, pozinkované povrchy a povrchy dřeva opatřené alkydovým nebo kyselinou tuhnoucím nátěrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová sušina: cca. 48%
Specifická hmotnost: 1,4 kg/l (bílá)
Báze: AP, C

Tónování

Dostupné ve světlých odstínech podle Tikkurila Symphony Colour Collection. Přesnost odstínů je přibližná.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Natírané povrchy musí být čisté, suché a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosků a volných částic. Použijte prostředky Tikkurila k odstranění plísní a k čištění. Suky a smolná místa ošetřete lakem na suky. K tmelení nerovností použijte vhodný tmel Tikkurila. Lesklé a hladké povrchy zdrsňte. Rovněž hliníkové nebo glazované povrchy zdrsňte brusným papírem nebo jinou mechanickou cestou. Věnujte pozornost přípravě celé plochy.

APLIKACE

Nanášejte štětcem, stříkáním nebo válečkem.
Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku: 0.011"-0.015" a ředte do 10% ředidlem 1032.
Pro aplikaci štětcem nebo válečkem v případě potřeby můžete ředit do 5% ředidlem 1050.

Podmínky k nanášení

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% a teplota vzduchu min. +5°C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

Nanášení

Před použitím důkladně promíchejte. Nové, dřívě nenatírané povrchy natřete na celé ploše. Dřívě natírané pouze na porušených místech

Vydatnost

10–12 m²/l při hladkých dřevěných površích (na 1 nátěr)
12–14 m²/l při hladkých kovových a plastických površích (na 1 nátěr)
Síla vlhkého filmu je přibližně 70–80 µm na jeden nátěr, síla suchého filmu je přibližně 35–40 µm na jeden nátěr.
Vydatnost je závislá na mnohých faktorech jako je drsnost, pórovitost povrchu, způsob aplikace a podmínek při aplikaci

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: puplus@puplus.cz
Tel./fax.: + 420 577 100 249

OTEX (UNICA ADHESION PRIMER)

speciální barva

| | |
|--|--|
| Doba schnutí | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: proti prachu cca po 1,5 hodině, přetíratelný je po 16 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost dobu schnutí prodlužuje. |
| Čištění nástrojů | Štětce a nástroje čistit ředidlem 1050 okamžitě po ukončení práce. |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zneškodněte v souladu s místními předpisy. |
| Bezpečnost Práce Podle nařízení EU 99/45/EHS | Obsahuje benzín hydrogennačně odsířený a methylethylketoxim. R10-Hořlavý. R52/53 - škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat alergické reakce. Pro další informace vyžádejte bezpečnostní list |
| SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA | Chraňte před mrazem. ADR/RID – |